

Universeel voorstrikmiddel

Okatmos® UG 30



- voor zuigende en niet-zuigende ondergronden
- snel drogend
- oplosmiddelvrij en zeer emissiearm
- hygiëniserend
- goede hechtbrug
- voor binnen, buiten en onder water

Product beschrijving

Oplosmiddelvrij, hygiëniserend voorstrikmiddel met hoge hechtkracht ter voorbehandeling van zuigende en niet-zuigende ondergronden voor het egaliseren, het aanbrengen van een dichtlaag of het verlijmen van tegels.

Okatmos UG30 ** is ook geschikt op oude, watervaste lijmresten, oud of slecht bezand gietasfalt, terrazzo, tegels, houtspaanklaar. **Okatmos UG30** kan buiten worden toegepast op minerale ondergronden en bestaande draagkrachtig keramisch tegelwerk. Op bestaand keramisch tegelwerk buiten en in natte ruimtes is een hechtende dichtlaag van **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** of **Servoflex DMS 1K Snel SuperTec** noodzakelijk.

Niet geschikt voor lijmen op sulfaatloos basis, magnesium- en houtgraniet dekvloeren. Verbeterd het leefklimaat door de geur remmende eigenschappen.

Ondergrond voorbereiding

De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Bitumen lijmresten, verouderde en vergane lijmresten moeten volledig worden verwijderd.

Verwerking

Okatmos UG30 wordt onverdund met een vachttroller, borstel of dergelijke op de ondergrond aangebracht. Bij de toepassing op dekvloeren en andere zuigende ondergronden **Okatmos UG30** 1:1 met water verdunnen. Pas na volledige droging met egaliseren of lijmen beginnen.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Geschäftsführung:
Wolfgang Kiesel
Dr. Matthias Hirsch
www.kiesel.com

Persönlich haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

Kiesel Benelux
Kempenbaan 30
5121 DM RIJEN
Tel. +31 161 244600
Fax +31 161 240466
www.kiesel.nl
info@kiesel.nl



Technische eigenschappen

Kleur	blauw
Kleur	blauw
Toepassingsgebied	binnen, buiten en onder water, op wand en vloer
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C (ondergrond)
Droogtijd*	ca. 0,5 - 5 uur op anhydriet en hout minimaal 24 uur
Vloerverwarming	geschikt
Kenteken conform GefStoffV	kentekenvrij
GISCODE	D 1 conform TRGS 610
EMICODE	EC 1 ^{Plus} conform GEV
Opslag	vorstvrij opslaan. ca. 12 maanden houdbaar
*	Bij +20°C en 65% rel. vochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze waarde overeenkomstig.

Verbruik

ca. 150 gr/m² op niet-zuigende ondergronden en buiten
 ca. 75-150 gr/m² verdund op zuigende ondergronden

Gereedschap

Borstel of vachtroller

Reiniging

Gereedschap direct met water schoonmaken.

Verpakking/Pallettering

verpakking	artikelnummer
60 x 10 kg kunststof kannen	49010
96 x 5 kg kunststof kannen	49023
50 dozen à 12 x 1 kg kunststof flessen	49009

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
 Wolf-Hirth-Straße 2
 D-73730 Esslingen
 Geschäftsführung:
 Wolfgang Kiesel
 Dr. Matthias Hirsch
www.kiesel.com

Persönlich haft. Gesellschafterin:
 Kiesel Verwaltungsges. mbH
 Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
 Sitz der Gesellschaft:
 73730 Esslingen
 Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

Kiesel Benelux
Kempenbaan 30
5121 DM RIJEN
Tel. +31 161 244600
Fax +31 161 240466
www.kiesel.nl
info@kiesel.nl



De bovenstaande opgaven, speciaal onze adviezen voor de toepassing en verwerking van onze producten, berusten op onze kennis en ervaringen. Vanwege de uiteenlopende materialen en de buiten onze invloed liggende werkomstandigheden adviseren wij u in elk geval zelf voldoende proeven te maken om de geschiktheid van onze producten voor de voorgenomen werkwijze en verwerkingsdoeleinden te waarborgen. Een verantwoordelijkheid kan noch op deze aanwijzingen noch op een mondeling advies gebaseerd worden, tenzij ons in dit opzicht opzet of grote nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliezen de voorgaande uitgaven hun geldigheid.

stand: 28.08.12/vv

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Geschäftsführung:
Wolfgang Kiesel
Dr. Matthias Hirsch
www.kiesel.com

Persönlich haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

Kiesel Benelux
Kempenbaan 30
5121 DM RIJEN
Tel. +31 161 244600
Fax +31 161 240466
www.kiesel.nl
info@kiesel.nl

